



# LAVALBLIC, LDA

Rua da Morgada( Trv. Vale do Coelho)  
2415- 002 – Bidoeira de Cima  
Tel: 244724362 – e-mail [lavalblic.geral@gmail.com](mailto:lavalblic.geral@gmail.com)

## PRIMER T

SOLUÇÃO DE IMPREGNAÇÃO ALCÓOLICA QUE CONTÉM PROMOTORES DE ADERÊNCIA



### • APRESENTAÇÃO

- **PRIMER T** É uma impregnação incolor, sem amarelecimento, especialmente concebido para aumentar a aderência do **DESMOPOL T**.

### • VANTAGENS

- **PRIMER T** foi especialmente concebido para aumentar a aderência em suportes não porosos e apenas em aplicações de membranas alifáticas e transparentes, **DESMOPOL T**.  
- Para aplicar em suportes não porosos, tais como azulejos, cerâmica, mármore, em suportes diferentes realizar teste.

TEMPO DE SECAGEM A 23° C	10 ~ 15 Minutos
MÉTODO DE APLICAÇÃO	Pano húmido
PESO ESPECIFICO	0,83 g/m <sup>2</sup>
VISCOSIDADE A 23°C	40 cps
FLASH POINT	42°C
CONSUMO APROXIMADO	60 g/m <sup>2</sup>

### • APLICAÇÕES

- Aplicar em camadas finas e humedecer com um trapo.  
- Não necessita de diluição com nenhum tipo de solventes.  
- Requer o suporte liso, limpo, seco e sem humidade residual.  
- Tempo de secagem entre a 10 a 15 minutos, antes de aplicar a membrana **DESMOPOL T**.  
- Não aplicar em suportes com humidade ou com contacto permanente com a água.

CORES:  Translúcido

### • ARMAZENAGEM

**12 Meses a uma temperatura entre 5°C e 25°C, em lugares secos, quando aberto devem ser usado imediatamente.**